

Technický list

Interflon LeafGuard-Clean OTR

Biologicky odbouratelný čistič / deoxidátor

Produkt byl vyvinut k rychlému odstranění organického znečištění od spadlého listí i oxidace z hlavy kolejnice, snižuje problémy s adhezí a riziko poruch kolejového obvodu.

Čistič má rychlou dobu aktivace (2-5 minut dle znečištění), není třeba jej oplachovat vodou nebo otírat, protože produkt se samočistí a zanechává mikro vrstvu, která se znovu aktivuje dešťovou vodou a vlhkostí. Povrch zůstane déle čistší.

Výrobek nepoškozuje ocel, pryž, plast nebo reflexní vrstvy dopravního značení, takže je bezpečný kolem kabeláže a izolátorů / podložek i nápisů na rychlostních tabulích.

Produkt zkracuje dobu potřebnou k čištění hlavy kolejnice, a tím usnadňuje těžkou práci a snižuje zpoždění na dráze. Umožňuje sezón- ním týmům obnovit kolejové obvody které selhaly, a snížit tak riziko dalších bezpečnostních rizik.

Aplikace

Rychlé čištění povrchu ocelových kolejnic od spadlého a rozježděného listí stromů, které způsobuje problémy s adhezí kol a také poruchy (izolaci) kolejových obvodů.

Pro odstranění oxidace povrchů ocelových kolejnic i organické hmoty. Odstraňuje brzdový prach z rychlostních tabulí. Vhodné také pro použití v lázni k ponoření ocelových dílů k odstranění silné koroze.

Výhody

- 🔗 Připraveno k použití nebo lze ředit vodou
- 🔗 Rychlá doba aktivace a výsledky
- 🔗 Aktivační vrstva zůstane i po vyčištění
- 🔗 Dlouhotrvající výsledky
- 🔗 Zvyšuje přilnavost mezi koly a kolejnicí
- 🔗 Nedegraduje barvu, gumu nebo plast
- 🔗 Multifunkční čisticí prostředek

Pokyny pro použití

Povrch ocelové kolejnice:

Aplikujte přímo a nechte působit 1-3 minuty v závislosti na znečištění. Delší doba působení čističe povede k lepšímu výsledku. Není třeba otírat ani oplachovat, protože kola vlaku při kontaktu rozptýlí zbývající produkt, ale lze jej odstranit pomocí hadru v případě potřeby.

Dopravní značení na dráze:

Aplikujte přímo a nechte působit. Produkt zanechá samočistící mikro vrstvu, která se znovu aktivuje dešťovou vodou a vlhkostí. Nemíchejte různé čisticí prostředky. Vyvarujte se vdechování rozprášeného produktu.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix organických kyselin, povrchově aktivních látek a vody.	
Barva	žlutá	
Zápach	Charakteristický	
Hustota při 20°C	1,27 g/cm ³	
Nejvyšší pracovní teplota	70°C	
Biologická odbouratelnost	98,5%	Komponenty jsou biologicky odbouratelné
Trvanlivost*	2 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Rychlost odpaření	n.a.	
TS Tlak odparu 20°C	210 hPa	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.