

Technický list

Interflon Grease MP1

Vysoce přilnavý tuk s dlouhodobou mazací schopností při vysoké zátěži

Mazivo vhodné k použití v dávkovačích maziv a v centrálních systémech mazání. Pomocí aktivovaných MicPol® částic snižuje vibrace a opotřebení vysoce zatížených strojních dílů. Vysoce odolný vůči vodě – chrání proti korozi a pronikání vody a nečistot.

Interflon Grease MP1 je NSF registrován k použití na stroje a jejich součásti i v potravinářském průmyslu.

Aplikace

Pro kuličková, válečková a kluzná ložiska používaná pro vysoká zatížení na stavbách, v zemědělských a průmyslových strojích. Pro aplikace s pomalu až rychle pohybujícími se díly. Pro nápravy, kulové klouby, listové pružiny, ložiska kol a ložiska vodních čerpadel, navijáky, drtiče, míchače/domíchávače atd.

Výhody

- ☞ vhodný pro většinu mazacích míst
- ☞ významně snižuje tření a opotřebení
- ☞ značně snižuje spotřebu maziva
- ☞ vysoká odolnost proti vodě
- ☞ nepojímá nečistoty a netvoří tzv. brusnou pastu
- ☞ vynikající ochrana proti korozi
- ☞ odolný vůči vysokému zatížení
- ☞ neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

K dosažení co nejlepšího výsledku aplikujte tuk na nové součásti anebo odstraňte/vymyjte staré mazivo.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních olejů, zahušťovadla, aditiv a MicPol®	
Barva	Hnědá	
Destota při 20°C	0.90 g/cm ³	
Nejnižší pracovní teplota	-30°C	
Nejvyšší pracovní teplota	145°C	
Trvanlivost*	4 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Viskozita základového oleje 40°C	185 cSt	ASTM D445
Koroze mědi	1a	ASTM D4048
Dn-faktor	680000	
Bod skápnutí	> 260°C	DIN 51801
Kód tuku	KPF1N-30	DIN 51825
NLGI třída	1	ASTM D217
SKF Emcorstílovaná voda	0-0	DIN 51802
TS Odolnost vodě	1-90	DIN 51807
TS Vymývání vodou	4%	ASTM D4049
Registrační číslo NSF	145889	
NSF	H2	
Zahušťovadlo	Lithium complex	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 ° C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.