

Technický list

Interflon Lube EP+ (aerosol)

Špičkové mazivo pro extrémně vysoké tlaky

Mazací olej s MicPol® kluznými částicemi s vysokou penetrační schopností pro mazání s dlouhodobým účinkem. Vhodný pro vysoká zatížení. Řetězy mazané mazivem Interflon Lube EP+ (aerosol) nadále běží hladce i potom, co vrstva maziva na vnějšku zmizela. Při pravidelném mazání řetězů olejem Interflon Lube EP+ (aerosol) se trvanlivost řetězů může až pětinasobně prodloužit.

Aplikace

Pro mazání a ochranu silně zatěžovaných řetězů a vodících kolejnic, např. u pásových dopravníků, těžkých zdvižných vozíků a průmyslových zařízení, jako jsou řetězy zdvižů, kotevní řetězy apod. Pro mazání a ochranu ocelových lan, závěsů, vřeten a vodících kolejnic vystavených extrémně vysokým tlakům.

Výhody

- menší opotřebení při vysokých zatíženích
- žádné zadrhávání (stick-slip)
- žádná adheze špíny
- odolnost proti vodě
- vysoká penetrační schopnost
- dobrá ochrana proti korozi
- dlouhodobý účinek mazání
- Aerosól sa tiež môže použiť v polohe hore dnom (vertikálne)
- Neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Nádobku před použitím řádně protřepejte. Aerosól používajte iba vo zvislej polohe (zvisle alebo hore dnom). Dily je třeba nejprve vyčistit organickým nebo alkalickým čistícím prostředkem. Nastříkejte jemně Interflon Lube EP+ na díly a nechte jej penetrovat. Pravidelné používání maziva Interflon Lube EP+ prodlouží dramaticky životnost řetězů.

Pamatujte: nepoužívejte příliš mnoho oleje Interflon Lube EP+. Občas obnovovaná tenká vrstva funguje lépe, než silná vrstva. Odstraňte případný přebytek oleje hadříkem.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních a rostlinných olejů, aditiv a MicPol®	
Barva	Hnědý	
Zápach	Jako ropa	
Destota při 20°C	0.89 g/cm ³	
Kinematická viskozita při 40°C	120 cSt	ASTM D445
Nejnižší pracovní teplota	-20°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	180°C	
Trvanlivost*	6 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Vodivost	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektrická pevnost	29 kV/cm	IEC 60156

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu. ** Teplotní limit po odpaření rozpouštědel.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.