

Technický list

Interflon Eco EM100+

Výkonný odmašťovací prostředek šetrný k životnímu prostředí

Rychle biologicky odbouratelný čistící prostředek pro kovové součástky s výjimečnou čistící schopností a velmi vysokou teplotou vznícení (160°C). Obsahuje jedinečnou, netěkavou, aktivní látku pro bezpečné rozpouštění těžkých tuků, olejů, nečistot, grafitových a karbonizovaných zbytků. Odstraňuje barvy, asfalt, polymery, lepidla, vosky a dehet. Zanechává na povrchu lehký film poskytující ochranu proti korozi. Neobsahuje VOC. Při použití v uzavřených prostorech není nutný žádný odvodný systém. Bezproblémové použití v zemědělství, lesnictví, továrnách, čistíčkách atd.

Interflon Eco EM100 + je uveden NSF pro použití v potravinářském průmyslu jako běžný čistič.

Aplikace

Univerzální čistící prostředek pro jakékoliv čistící práce včetně čištění motorů, převodových skříní, řetězů (včetně čištění ponorem), ozubených kol, dopravníků, ložisek, kluzných drah, stavební a zemědělské techniky, strojů a strojních součástí, střílných zbraní a mnoha dalších kovových součástí, předmětů a povrchů.

Výhody

- 🔗 vynikající čistící a odmašťovací účinek
- 🔗 chrání proti korozi tvorbou ochranného filmu
- 🔗 vysoký bod vznícení, eliminuje riziko požáru
- 🔗 bezpečný pro užití v aplikacích vyžadujících HACCP (NSF – K1)
- 🔗 nepodléhá směrnicím ATEX a ADR
- 🔗 rychle biologicky odbouratelný, nízká toxicita, minimální vliv na lidské zdraví a životní prostředí

Pokyny pro použití

Odmašťovač Interflon Eco EM100+ může být nanesen ručně (tj. štětcem), postřikem anebo ponorem. Nejlepších výsledků dosáhnete tak, že prostředek nanese a ponecháte asi 10 až 20 minut působit, potom spláchnete vodou nebo ostříkáte. Může se rozprašovat z nádoby s manuálním rozprašovačem. Doporučujeme provést čistící test na malé části čištěného povrchu pro ujištění, že čistič ředěný v příslušném poměru nepoškodí materiál. Pokud čistíte velké vertikální plochy, začněte aplikaci odspodu směrem vzhůru, abyste pokryli celou čištěnou oblast. Nečistoty potom naopak odstraňujte shora dolů, aby případné úkapy nedělaly skvrny na již vyčištěném povrchu. Neaplikujte produkt na přímém slunci a na horké povrchy. Používáte-li čistič v potravinářském průmyslu, nejprve přikryjte nebo odstraňte veškeré potraviny a obaly.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix rozpouštědel a aditiv	-
Barva	Světle žlutá	-
Zápach	Charakteristický	-
Destota při 20°C	0.87 g/cm3	-
Dinamická viskozita při 20°C	27 mPas	ASTM D2983
Nejvyšší pracovní teplota	70°C	-
Biologická odbouratelnost	80%	ASTM D7373
Trvanlivost*	2 roky	-
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	-
Rychlost odpaření	1000 (ether = 1)	-
TS Tlak odparu 20°C	0.01 hPa	-
Registrační číslo NSF	141221	-
NSF	K1, K3	-
Halal	Ano	-
Kosher	Ano	-

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 ° C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje.

Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.