

Technický list

Interflon Grease HD2 (aerosol)

Mazivo pro vysoká zatížení a antikorozi prostředek v jednom

Silně přilnavé, semi-syntetické plastické mazivo s MicPol® technologií. Vhodné do podmínek s extrémně vysokým zatížením, prachem, vodou a pro vysoké teploty. Vynikající antikorozi prostředek.

Aplikace

Mazivo je vhodné pro lehký i těžký průmysl jako je zemědělství, doprava, silniční a železniční mostní konstrukce a zámky. Pro ložiska s malými tolerancemi, čepy, lana a otevřené převody ve styku s vodou nebo solí.

Výhody

- ☞ vysoce odolné vodě, těsnící a antikorozi vlastnosti
- ☞ vlastnosti se nemění ani když voda (i mořská) penetruje mazivo.
- ☞ může být použit při vyšších teplotách (160°C)
- ☞ vynikající mazací vlastnosti / snáší extrémní tlaky
- ☞ mísitelný s Li, Ca a Li/Ca tuky
- ☞ nouzové mazání díky MicPol® a CaCO₃
- ☞ delší mazací interval a ekonomické použití
- ☞ jedno mazivo pro všechny aplikace, zjednodušení údržby
- ☞ Aerosól sa tiež môže použiť v polohe hore dnom (vertikálne)
- ☞ Neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Před použitím protřepejte! Aerosól používajte iba vo zvislej polohe (zvisle alebo hore dnom). Vyčistěte povrch čističem Clean All nebo Degreaser EM 56+. Pokud používáte jako antikorozi prostředek, aplikujte jen tenkou vrstvu maziva.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Mix minerálních olejů, zahušťovadla, aditiv a MicPol®	
Barva	Hnědá	
Destota při 20°C	1.00 g/cm ³	
Nejnižší pracovní teplota	-25°C	
Nejvyšší pracovní teplota**	160°C	
Trvanlivost*	6 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
4-kuličkový test opotřebení	7500 N	DIN 51350-4
Viskozita základového oleje 40°C	200 cSt	ASTM D445
Dn-faktor	500000	
Bod skápnutí	>280°C	DIN 51801
Kód tuku	KPF2P-20	DIN 51825
NLGI třída	2	ASTM D217
SKF Emcorstílovaná voda	0-0	DIN 51802
TS Odolnost vodě	0-90	DIN 51807
TS Vymývání vodou	0%	ASTM D4049
Zahušťovadlo	Sulfonát vápenatý	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 ° C, aby byla zaručena kvalita produktu. **Nejvyšší teplota se rozumí po odpaření rozpouštědla.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsaných výrobků, stejně, jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.